



発行番号：第15A3684号

発行日：平成28年 1月29日

## 品質性能試験報告書

依頼者 株式会社 アイシネン アジア・パシフィック

東京都港区麻布台 2 - 3 - 2 2 一乗寺ビル2F


試験名称 ウレタンフォームの性能試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター

中央試験所長 川

埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号



## 品質性能試験報告書

試験名称	ウレタンフォームの性能試験						
依頼者	株式会社 アイシネン アジア・パシフィック						
試験項目	燃 焼 性						
試験片	一般名称 : ウレタンフォーム 商品名 <sup>1)</sup> : アイシネン LD-C-70 種類 <sup>1)</sup> : スキン有 材質 <sup>1)</sup> : ポリウレタン 寸法及び数量 : 50mm×150mm×13mm, 5体 備考 : 1)は依頼者提出資料による。						
試験方法	JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) 5.13 燃焼性の 5.13.2 測定方法 B に従って行った。						
試験結果	項 目	結 果					
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	平均
	燃 焼 時 間 (秒)	60	60	60	60	60	60
燃 焼 長 さ mm	45	39	50	46	52	46	
試験期間	平成 28 年 1 月 27 日						
担当者	材料グループ 統括リーダー 主幹		鈴木 敏 夫 吉 田 仁 美 (主担当)				
試験場所	中 央 試 験 所						